

Luxor

Hochwertiges Semi-Anilinleder mit natürlichem Narben und samtig weichem Griff

Technische Daten

Einsatzbereich	Möbel, Objekt, Lederwaren aller Art
Rohware	Süddeutsche und österreichische Rindeshäute
Gerbung / Herstellung	ökologisch gerechte emissionsarme Mineralgerbung, in Eichenholzfässern entsäuert und mit Pflanzenextrakten nachgegerbt
Färbung	Im Fass durchgefärbt mit hochwertigen Farbstoffen
Zurichtung	Wasserlösliche PU-Appretur
Farben im Lagerprogramm	111 (gemäß Farbkarte - Stand August 2016)
Lieferung	ab 1 Haut aus dem Lagerprogramm
Lieferbedingung	ab Lager Mülheim
Stärke	1,0 - 1,2 mm
Durchschnittsmaß	5,6 m ²
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B02 > 5
Weiterreißfestigkeit	DIN 53329 > 20 N/mm
Dauerfaltverhalten	DIN 53351 20.000 Knickungen
Reibechtheit	DIN EN ISO 11640 > 4
pH-Wert	DIN EN ISO 11644 ≥ 3,2
Haftung der Zurichtung	IUF 470 2,5 N/10mm
Brandverhalten	DIN EN 1021 1 + 2 (British Standard 5852), California 117

Pflege Ab und zu mit einem sauberen, feuchten Tuch abreiben, oder mit unserem Keralux Pflegeprogramm.
www.worrying-leder.eu



Hinweise Unsere Leder entsprechen bezüglich PCP-Gehalt, Chrom VI und AZO-Farbstoffen den derzeit gültigen Bestimmungen der Chemikalienverbotsverordnung Abschnitt 15 bzw. der Bedarfsgegenständeverordnung der Bundesrepublik Deutschland.